



# IKARUS UNITO + BARRE'




UNITO 01 bianco 

 BARRE' 01 bianco





BARRE' 806 cielo



UNITO 806 cielo




UNITO 801 lilla




BARRE' 801 lilla



BARRE' 40 mattone



UNITO 40 mattone






UNITO 02 beige




BARRE' 02 beige



BARRE' 31 oro



UNITO 31 oro




UNITO 900 salvia



BARRE' 900 salvia



**caratteristiche tecniche - technical details**

composizione composition	54% PL TREVIRA - 46% PL	
altezza width	140 cm	su richiesta 280 cm on request 280 cm
peso weight	260 ± 4% gr/m <sup>2</sup>	
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crock meter - ISO 105 X 12	secco / dry	5
	umido / wet	4/5
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	5	
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-2	5 (no pilling)	
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - ISO 12947-2	> 50.000 cicli / rubs	
norme di manutenzione cleaning		
resistente a (quantità minima - 200 mtl in 4 settimane)	idrorepellente	
resistant to (minimum quantity - 200 mtl in 4 weeks)	water repellent	
resistenza al fuoco fire retardant	Italia	UNI 9174 Class 1
	Italy	UNI 9175 Class 1IM
	Europa	EN 1021-1:2006
	Europe	EN 1021-2:2006
	Inghilterra	BS 5852 IS 0 (cigarette)
	England	BS 5852 IS 1 (match)
	Francia	NF-P 503 Class M1
Germania	DIN 4102-1 Class B1	
Stati Uniti	California TB 117:2013	
U.S.A.		
Nautico	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8	
Nautical	ex. IMO res. A 652 (16)	
(quantità minima - 200 mtl in 4 settimane) (minimum quantity - 200 mtl in 4 weeks)	Inghilterra England	BS 5852 IS CRIB 5

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.